

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00063**36055**

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "Монарх Бизнес Клуб Логистик". Адрес: 119049, г. Москва ул. Шаболовка, д. 23, кв. 424. ОГРН: 1207700279445. Телефон: +79283506649. E-mail: vityutneval@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "Монарх Бизнес Клуб Логистик". Адрес: 119049, г. Москва ул. Шаболовка, д. 23, кв. 424. ОГРН: 1207700279445. Телефон: +79283506649. E-mail: vityutneval@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест». Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 8, стр. 1, эт. 4, пом. 422. Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicetest@gmail.com
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 07.09.2023 г.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия профильные из древесины для покрытия пола (доска паркетная инженерная), с гребнями и пазами для соединения, торговой марки «PRIMAVERA», изготовленная из древесины дуба, ясеня, ореха. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.

код ОКПД 2

16.22.10

код ТН ВЭД

4418790000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ/101 от 23.04.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н00066 от 08.04.2024 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н00066 от 09.04.2024 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC03.СМК01.2799 от 08.04.2024 года, выдан ОС ООО «ГОСТСТАНДАРТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC03

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.04.2024 по 22.04.2029Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
подпись, инициалы, фамилияЭксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

подпись

А. Ю. Бурмистров

инициалы, фамилия

подпись

А. А. Пеньковская

инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

020587

**Испытательная лаборатория
"НИЦ Тест"
Общество с ограниченной ответственностью
"НИЦ Тест"**

свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности, рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384
действительно от 7 сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «НИЦ Тест»



С. В. Решили

Протокол испытаний № ПБ/101 от 23.04.2024г.

Изделия профильные из древесины для покрытия пола (доска паркетная инженерная), с гребнями и пазами для соединения, торговой марки «PRIMAVERA», изготовленная из древесины дуба

1. **Заказчик испытаний:** ООО "Монарх Бизнес Клуб Логистик". Адрес: 119049, г. Москва ул. Шаболовка, д. 23, кв. 424. ОГРН: 1207700279445. Телефон: +79283506649. E-mail: vityutneval@mail.ru

2. **Изготовитель:** ООО "Монарх Бизнес Клуб Логистик". Адрес: 119049, г. Москва ул. Шаболовка, д. 23, кв. 424. ОГРН: 1207700279445. Телефон: +79283506649. E-mail: vityutneval@mail.ru

3. **Характеристика объекта испытаний:** Изделия профильные из древесины для покрытия пола (доска паркетная инженерная), с гребнями и пазами для соединения, торговой марки «PRIMAVERA», изготовленная из древесины дуба

4. **Основания для проведения испытаний:** Решение по заявке на проведение добровольной сертификации № 101/Е от 09.04.2024.

5. **Характеристика заказываемой услуги:** проведение испытаний на соответствие требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.

6. **Идентификация образцов:** При идентификации представленных на испытания образцов, Изделия профильные из древесины для покрытия пола (доска паркетная инженерная), с гребнями и пазами для соединения, торговой марки «PRIMAVERA», изготовленная из древесины дуба, проводилось визуальное сравнение основных характеристик, указанных в технической документации на продукцию, прилагаемой в заказе на проведение испытаний, с фактическими показателями представленного образца: Изделия профильные из древесины для покрытия пола (доска паркетная инженерная), с гребнями и пазами для соединения, торговой марки «PRIMAVERA», изготовленная из древесины дуба.

7. Методы испытаний: Группа горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; коэффициент дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18), показатель токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20).

8. Испытательное оборудование и средства измерений

Испытания проводились на оборудовании с использованием средств измерений, указанных в таблице 1.

Таблица 1. Список оборудования и средств измерения

Наименование	Тип	Дата поверки
Установка «Шахтная печь»		08.2024
Установка «ВСМ»		11.2024
Установка УКД		11.2024
Установка ТПГ		11.2024
Термоэлектрические преобразователи (4шт.)	ТХА-3-2-1-4000	09.2024
Газоанализатор	Инфракрас	07.2024
Весы электронные	МК-15.2-AB20	11.2024
Измеритель температуры	УКТ 38	11.2024
Секундомер	СоСпр-26-2-000	07.2024
Барометр – aneroid	БАММ	06.2024

ИЛ «НИЦ Тест» ООО «НИЦ Тест»

Протокол испытаний ПБ/101 от 23.04.2024г

Психрометр аспирационный	МВ – 4М	11.2024
Штангенциркуль	ЩЦ-1-125-1	11.2024
Линейка металлическая	ГОСТ 427-74	11.2024
Вольтметр	В7-38	12.2024

9. Условия проведения испытаний

Таблица 2

Температура окружающей среды $\geq$	19 °С
Относительная влажность воздуха	48 %
Атмосферное давление	750 мм рт. ст.

10. Результаты испытаний

Дата поступления образцов: 10.04.2024 г.
Время проведения испытания: 10.04.2024 - 23.04.2024 г
Результаты испытаний представлены в таблице 3.

Результаты испытаний

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ФЗ-123	Пункт требов аний НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод				
	Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов	п.4							
1.	Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью	п.4.1		Учтено	С				
2.	Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Г1, Г2, Г3, Г4 Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.	п.4.2	ГОСТ 30244, СНиП 21-01-97	Соответствует группе горючести Г3 нормальногорючие	С				
	Группа горючест и матери- алов					Параметры горючести			
	Темпера- тура дымовы х газов, Т, °С					Степень повреждени я по длине Sl, %	Степень повреждени я по массе Sm, %	Продолжительно сть самостоятельног о горения tг, с	
	Г1					≤135	≤65	≤20	0
	Г2					≤235	≤85	≤50	≤30
	Г3					≤450	>85	≤50	≤300
Г4	>450	>85	>50	>300					
3.	Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: Трудновоспламеняемые(В1) Умеренновоспламеняемые(В2) Легковоспламеняемые(В3) Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402	п.4.4	ГОСТ 30402, СниП 21-01-97	Соответствует группе воспламеняемости – В2 умеренновоспламе няемые	С				
	Группа воспламеняемости материала					КППТП, кВт/м			
	В1					35 и более			
	В2					От 20 до 35			
	В3					Менее 20			
4.	Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяют на три группы: с малой дымообразующей способностью (Д1), с умеренной дымообразующей способностью (Д2), с высокой дымообразующей способностью (Д3).	п.4.5	ГОСТ 12.1.044- 89, СниП 21-01- 97	Соответствует дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью	С				
	Группа воспламеняемости материала					коэффициент дымообразования, м ² ·кг ⁻¹			
	с малой дымообразующей способностью					До 50 включ			
	с умеренной дымообразующей способностью					св. 50 до 500			
	с высокой дымообразующей способностью					св. 500			

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ФЗ-123	Пункт требов аний НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод																														
5.	Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности: малоопасные (Т1), умеренноопасные (Т2), высокоопасные (Т3), чрезвычайно опасные (Т4) <table><tr><td>Класс опасности</td><td colspan="4">$H_{Cl_{50}}$, г·м⁻³, при времени экспозиции, мин</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>15</td><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>Чрезвычайно опасные</td><td>До 25</td><td>До 17</td><td>До 13</td><td>До 10</td></tr><tr><td>Высокоопасные</td><td>25-70</td><td>17-50</td><td>13-40</td><td>10-30</td></tr><tr><td>Умеренноопасные</td><td>70-210</td><td>50-150</td><td>40-120</td><td>30-90</td></tr><tr><td>Малоопасные</td><td>Св. 210</td><td>Св. 150</td><td>Св. 120</td><td>Св. 90</td></tr></table>	Класс опасности	$H_{Cl_{50}}$, г·м ⁻³ , при времени экспозиции, мин					5	15	30	60	Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10	Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30	Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90	Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90	п.4.6	ГОСТ 12.1.044-89, СНИП 21-01-97	Соответствует группе токсичности продуктов горения – Т3 высокоопасные	С
Класс опасности	$H_{Cl_{50}}$, г·м ⁻³ , при времени экспозиции, мин																																		
	5	15	30	60																															
Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10																															
Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30																															
Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90																															
Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90																															
6.	Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на четыре группы : РП1, РП2, РП3, РП4. Группы распространения пламени устанавливаются для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по ГОСТ Р 51032	п.4.3	ГОСТ Р 51032-97, СНИП 21-01-97	Соответствует группе распространения пламени по поверхности – РП2, слабораспростра няющие	С																														
7.	Класс пожарной опасности:	КМ4																																	

Вывод: Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4
группа распространения пламени РП2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец изделия, Изделия профильные из древесины для покрытия пола (доска паркетная инженерная), с гребнями и пазами для соединения, торговой марки «PRIMAVERA», изготовленная из древесины дуба, изготовитель ООО "Монарх Бизнес Клуб Логистик". Адрес: 119049, г. Москва ул. Шаболовка, д. 23, кв. 424. ОГРН: 1207700279445. Телефон: +79283506649. E-mail: vityutneval@mail.ru, соответствует требованиям: Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Испытания провел:

Инженер-испытатель



С. Н. Рябикова

Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.
Передача протокола запрещена.