

Размеры

Коллекция	ATMOSPHERE	VOLCANO
Ширина	180 мм	310 мм
Длина	1220 мм	600 мм
Кол-во планок в упаковке	10 Планки	12 Планки
Квадратных метров в упаковке	2,196 м²	2,232 м²
Вес упаковки	19,36 кг	19,67 кг
Плотность	ISO23997 2005±50 kg/m³	2005±50 kg/m³
Общая толщина	ISO24346 4,2 мм	4,2 мм
Верхний слой	ISO24340 0,50 мм	0,50 мм
Поверхность	Advanced PU -Top coating	
Замок	Uniclic connection	

Заводская гарантия

Класс применения	EN ISO 10874	Класс 33
Стандарт производства	ISO 10582	
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006	
Гарантия	для частного использования для коммерческого использования	См. условия гарантии См. условия гарантии 20 лет 5 лет

Общая информация

Метод	Параметры	Требования	Значения QUICK-STEP
Износостойкость	EN13329 - Annex E	≥ 2000 оборотов	OK
Ударпрочность	EN13329 - Annex F	≥ 1600 мм	OK
Устойчивость к царапинам	EN16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	OK
Испытание "роликами кресел"	ISO 4918	Без подложки - 25000 оборотов	отсутствие деламации, расслаивания
Испытание нагрузкой ножек мебели	EN 424	Тип ножки 0 (R 0,1 мм/32 кг)	Отсутствие видимых повреждений
остаточная деформация	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 мм	≤ 0,1 мм
Устойчивость к пятнам	EN 438-2	Acetone - Coffee - NaOH - H2O2 - Shoe Polish	OK
Разбухание	ISO 24336	≤ 18%	OK
прочность замка	ISO 24334	Fmax по длинной стороне Fmax по короткой стороне	≥ 2,0 kN/m ≥ 2,5 kN/m
Стабильность размеров	ISO 23999	6 часов при температуре 80°C Коробление (ча	≤ 0,25% < 1 мм
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1:2018	Classification is valid for the following end use conditions: Flooring laid on the substrate of reaction to fire class A1fl or A2fl	Bfl-s1
Устойчив к УФ-излучению	ISO 105 B02	синий эталон	Класс > 6 OK
Сопротивление скольжению	EN 13893		DS
Тепловое сопротивление	EN 12667	Без Quick-Step подложки	0,05 m² KW

Тёплый пол

Подходит для всех стандартных встраиваемых систем отопления (≥ 4cm) (горячая вода/электричество). Не подходит для электрических нагревательных плёнок (в т ч инфракрасные плёнки). Контактная температура ≤ 27°C. См.

Окружающая среда и сертификаты

AFFSET	EN 14041:2004/AC:2006	Без добавления формальдегидов	A+
Formaldehyde emission	ISO16000 part 9-6	AqBB requirement after 28 days <1000 µg/m³	< 0,08 mg/m³
TVOC 28 дней			< 20 µg/m³
СОДЕРЖАНИЕ	Тяжелые металлы + кадмий		не представлен
Опасные вещества	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1 B		не представлен
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		Соответствует
Пластификатор	Пластификатор без фталатов		

