# LOUNGE | WOODY

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Класс применения** | | |
| Класс применения | ISO 10874 | 34/43 |
| **Характеристики** | | |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 3 мм |
| Толщина защитного слоя | ISO 24340 | 0,7 мм |
| Вес | ISO 23997 | 4900 г/м² |
| Дополнительный защитный слой, лак | | Extreme Protection |
| Способ укладки | | Укладка на клей |
| Фаска | | 4-х сторонняя фаска |
| Эффект обработки | | Тиснение |
| Срок службы в жилых помещениях | | 25 лет |
| **Технические свойства** | | |
| Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 |
| Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП1 |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 мм |
| Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | | Хорошая |
| **Логистические характеристики** | | |
| Количество м² в упаковке | | 2,090 м² |
| Количество штук в упаковке | | 15 |
| Количество упаковок на палете | | 75 |
| Количество м² в палете | | 156,750 м² |
| **Экологическая безопасность** | | |
| Экоматериалы | | Да |
| Экологический сертификат "Листок жизни" | | Да |