

wineo 400 LVT Клеевой – 2025					wineo	
Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582						
	wood XS	wood L	wood XL	stone L		
Формат	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm		
Толщина	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm		
Кол-во / м² в упаковке	24 / 1,79 м²	18 / 3,89 м²	12 / 4,24 м²	16 / 2,98 м²		
Упаковок / м² на палете	140 / 250,60 м²	60 / 233,40 м²	60 / 254,40 м²	84 / 250,32 м²		
Гарантийные обязательства	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - www.wineo.de					
Klassifizierungen					Produktaufbau	
Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung			1	Deckelement Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm	
Nutzungsklasse 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung					
Bindemittelgehalt EN ISO 10582		Typ I		2	Grundsicht	
R10 Rutschhemmstufe EN 16165	R 10			3	Gegenzug	
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit			4-seitige Microfase		
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6			 70 710 4061-6 www.profitcert.com PREMIUM		
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit singleGLUE					
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,011 (m²K)/W ohne Unterlagsmatte 0,021 (m²K)/W mit singleGLUE oder silentPLUS					
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ohne Unterlagsmatte ~ 17 dB im System mit silentPLUS					
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %					
REACH		frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %				
Entsorgung		Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203				
 - 25 - B_{fl}s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kW ≥ 0,15 W/(mK) www.wineo.de Windmüller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658					 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions) COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT factory made coated	
Hinweise: - Fußbodenheizung Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 29° C. - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung. - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.						